

SANITÁRNY ACETÁTOVÝ SILIKÓN



Permanentne elastický silikónový jednozložkový tesniaci prostriedok na acetátovej báze, používaný na utesňovanie skla, keramiky a hliníka na vlhkých miestach.

- Špeciálne aditívum zabraňuje výskytu plesní v silikóne.
- Nevniká do vertikálnych spojov.
- Vynikajúca priľnavosť ku sklu, keramike, smaltovaným povrchom, hliníku, kalenému sklu.
- Absorpcia pohybu až do 25%.
- Odolný voči rôznym poveternostným podmienkam; dažďu, snehu, extrémnym teplotám.
- Odolný voči chemikáliam.
- Odolný voči UV žiareniu.
- Minimálne zmršťovanie pri tvrdnutí.
- Pri tvrdnutí uvoľňuje kyselinu octovú.
- Dlhá skladovateľnosť.

Použitie:

- Na utesňovanie spojov v kúpeľniach, na toaletách a iných vlhkých miestach.
- Na utesňovanie spojov medzi keramikou, sklom a hliníkom.
- Nevhodný na utesňovanie zinkového plechu.

Farba	Obsah ml	Obj.č.	Bal./ks
Priehľadná	310	892 213 1	12
Biela	310	892 213 2	12

Technické údaje - nevytvrdnutá tesniaca hmota

Základ	silikóny s obsahom kyseliny octovej
Konzistencia	pastovitá
Mechanizmus tvrdnutia	tvrdnutie účinkom vlhkosti
Hustota	1000 ± 20 kg/m ³
Doba zasychania do nelepivého stavu	10 - 20 min (pri 23 °C a 50% r.v.v.)
Čas tvrdnutia	1 - 2 mm/deň (pri 23 °C a 50% r.v.v.)
Teplota aplikácie	+5 °C až +40 °C

Technické údaje - vytvrdnutá tesniaca hmota

Tvrdosť Shore A (ISO 868)	15 - 25
Pevnosť v ťahu (ISO 8339)	0,50 - 0,60 MPa
Modul E 100 % (ISO 8339)	0,30 MPa
Predĺženie po roztrhnutí (ISO 8339)	300 - 400 %
Pevnosť v ťahu (ISO 37 tyč 1)	> 1,10 MPa
Predĺženie po roztrhnutí (ISO 37 tyč 1)	> 500 %
Zmena objemu (ISO 10563)	< 10 %
Elasticita (ISO 7389)	98 %
Odolnosť voči teplote	-40 °C až +180 °C

Pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností Vám chceme čo najlepšie poradiť. Kvôli množstvu rôznych použití a skladovacích a pracovných podmienok, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nemôžeme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce. To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo, ktoré je Vám záväzné k dispozícii. Odporúčame Vám prevádzať vlastné pokusy. Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku. Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien.